EA934WLメタアクリレート接着剤(PE,PP対応)取扱説明書

Ver1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆品質

基剤:メチルメタアクリレート
内容量:38mℓ
この接着剤は溶剤フリーでメチルメタアクリレート系2液性構造用接着剤です。

◆適合材質

…硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
…PA(ポリアミド)
…PC(ポリカーボネート)
…ABS(アクリロニトリル-ブタジエン　スチレン)
…PMMA(ポリメチルメタクリレート)
…ガラス繊維強化材 (GRP,CRP,ガラス繊維など)

◆使用方法

事前に接着する面の汚れ、油分、ほこりを取り除き乾燥させて下さい。
(サンドペーパー120番で表面を荒くすることにより、接着強度が得られます。)

1.専用のミキシンング機で押し出し(EA934WL-1、EA934WL-2)
　二液が均等に出ることを確認して下さい。
2.接着面の片側に接着剤を塗り、均等に拡げて下さい。
　接着剤の可使時間は約2～3分(20～25℃)で、塗布面の厚さは最小0．15～0．2mmが必要です。
　接着剤の最高の強度を得るには、厚み0．2～0．3mmが最適です。
3.直ぐに圧着して下さい。

◆硬化目安

35%硬化は2～3時間
50%硬化は6時間
100%硬化は24時間

◆保管温度

0～4℃:　6ヶ月
20～25℃:3ヶ月

注意

・用途以外には使用しないで下さい。
・保管の際は子供の手の届かない所に保管して下さい。
・目に入るのを防ぐ為に保護めがねを着用して下さい。
・使用中は手袋を着用して下さい。
・使用中、使用後は換気を良くして下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929

14.Nov.